

FICHA TÉCNICA

MICMADERAS



Fresno

Fraxinus excelsior L.



Duramen: **blanco-crema**
Albura: **blanca**
Fibra: **recta**
Grano: **medio/grueso**



**EUROPA
/EE.UU**

Densidad	680-700 kg/m3 (al 12% de humedad)	
Resistencia	Excepcionalmente elástica y resistente al impacto	
Durabilidad	Clase 5, muy sensible a hongos e insectos en uso exterior	
Mecanización	ASERRADO	Fácil y limpio
	SECADO	Rápido, poco riesgo de deformaciones
	DEFORMACIÓN	Bajo riesgo, muy estable
	ENCOLADO	Excelente con todo tipo de adhesivos
	CLAVADO	Excelente
	ATORNILLADO	Excelente
Aplicaciones	EXTERIOR	Muy sensible a hongos e insectos, sin protección
	VENTANA Y PUERTA	Buen uso en interior
	ESTRUCTURA	Poco frecuente
	MUEBLE	Excelente rendimiento



Exterior



Interior



Puerta



Ventana



Estructura



Suelo



Mueble



Compromiso y garantía técnica: Todas nuestras maderas cumplen estrictamente con el reglamento EUTR (European Timber Regulation), garantizando la legalidad de su origen y la diligencia debida en la cadena de suministro. Bajo pedido, suministramos productos certificados FSC® o PEFC™, en apoyo a la gestión forestal sostenible.

AVISO LEGAL: Los datos contenidos en esta ficha técnica no son exactos. Se basan en ensayos planteados según normas UNE-EN y en referencias de la AEIM. La madera es un material orgánico y heterogéneo cuyas propiedades pueden variar según el lote, la procedencia y la clasificación mecánica específica. MICMADERAS no se hace responsable de fallos derivados de una mala instalación, un secado inadecuado tras la entrega o el uso de la madera en aplicaciones no recomendadas por la normativa vigente. Es responsabilidad del prescriptor o instalador validar la idoneidad del producto para cada proyecto concreto.