

FICHA TÉCNICA

MICMADERAS



Red Grandis Eucalyptus grandis



Color rojo claro a rosado
Albura: blanca amarillenta
Fibra: recta
Grano: recto



Densidad	600 kg/m3 (al 12% de humedad)	
Resistencia	Óptima para carpintería estructural	
Durabilidad	Clase 2, media a alta	
Mecanización	ASERRADO	Fácil
	SECADO	Fácil
	DEFORMACIÓN	Muy bajo riesgo
	ENCOLADO	Excelente
	CLAVADO	Comportamiento excelente
	ATORNILLADO	Comportamiento excelente
Aplicaciones	EXTERIOR	Buen rendimiento
	VENTANA Y PUERTA	Muy buena en ventana; ideal con perfil laminado
	ESTRUCTURA	Muy buen rendimiento
	MUEBLE	Buen rendimiento, fácil de teñir y pintar
 Exterior ★★★★★  Interior ★★★★★  Puerta ★★★★☆  Ventana ★★★★★  Estructura ★★★★★  Suelo ★★★★☆  Mueble ★★★★☆		

Compromiso y garantía técnica: Todas nuestras maderas cumplen estrictamente con el reglamento EUTR (European Timber Regulation), garantizando la legalidad de su origen y la diligencia debida en la cadena de suministro. Bajo pedido, suministramos productos certificados FSC® o PEFC™, en apoyo a la gestión forestal sostenible.

AVISO LEGAL: Los datos contenidos en esta ficha técnica no son exactos. Se basan en ensayos planteados según normas UNE-EN y en referencias de la AEIM. La madera es un material orgánico y heterogéneo cuyas propiedades pueden variar según el lote, la procedencia y la clasificación mecánica específica. MICMADERAS no se hace responsable de fallos derivados de una mala instalación, un secado inadecuado tras la entrega o el uso de la madera en aplicaciones no recomendadas por la normativa vigente. Es responsabilidad del prescriptor o instalador validar la idoneidad del producto para cada proyecto concreto.