

FICHA TÉCNICA

MICMADERAS



Roble
Quercus Alba L.



Duramen: **marrón pálido**
Albura: **blanca amarillenta**
Fibra: **recta**
Grano: **medio**



**EUROPA/
EE.UU**

Densidad	740 kg/m3 (al 12% de humedad)	
Resistencia	Muy alta	
Durabilidad	Media a alta	
Mecanización	ASERRADO	Bueno pese a su dureza
	SECADO	Riesgo de atejado y grieta
	DEFORMACIÓN	Media, madera a veces nerviosa
	ENCOLADO	Posibles problemas con colas ácidas o alcalinas
	CLAVADO	Requiere pre-taladro
	ATORNILLADO	Requiere pre-taladro
Aplicaciones	EXTERIOR	No recomendable pese a su durabilidad
	VENTANA Y PUERTA	Buen rendimiento, óptimo con perfil laminado
	ESTRUCTURA	Especie referente
	MUEBLE	Excelente



Exterior



Interior



Puerta



Ventana



Estructura



Suelo



Mueble



Compromiso y garantía técnica: Todas nuestras maderas cumplen estrictamente con el reglamento EUTR (European Timber Regulation), garantizando la legalidad de su origen y la diligencia debida en la cadena de suministro. Bajo pedido, suministramos productos certificados FSC® o PEFC™, en apoyo a la gestión forestal sostenible.

AVISO LEGAL: Los datos contenidos en esta ficha técnica no son exactos. Se basan en ensayos planteados según normas UNE-EN y en referencias de la AEIM. La madera es un material orgánico y heterogéneo cuyas propiedades pueden variar según el lote, la procedencia y la clasificación mecánica específica. MICMADERAS no se hace responsable de fallos derivados de una mala instalación, un secado inadecuado tras la entrega o el uso de la madera en aplicaciones no recomendadas por la normativa vigente. Es responsabilidad del prescriptor o instalador validar la idoneidad del producto para cada proyecto concreto.